

PERSONAL
FACTORY

MALTA PER FUGATURA COD. FUG01

ISOLFUGA
CM



INDUSTRY BECOMES PERSONAL FACTORY

MALTA FUGANTE SPECIALE IN POLVERE A BASE DI CEMENTI AD ALTA RESISTENZA, INERTI SELEZIONATI, ADDITIVI E RESINE IN POLVERE PER LA STUCCATURA DI FUGHE DA 3 A 12 MM.

CLASSIFICAZIONE

Classe CG2 (EN 13888).
Malta cementizia (C) per fughe (G) migliorata (2).
[revisione aprile 2013].

CARATTERISTICHE TECNICHE

BUONA ADESIONE

Specificamente progettato per la fugatura di piastrelle in orizzontale e in verticale, ISOLFUGA CM si lega al supporto chimicamente rendendo la fugatura stabile ed inalterabile.

RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA ED AI CICLI DI GELO E DISGELO

Questa è una delle più importanti caratteristiche per un sigillante. In questo caso, il sigillante può essere soggetto a sbalzi termici che possono superare i 50 gradi. Solo un'elevata resistenza a queste variazioni permette una fugatura duratura.

BASSA VISCOSITÀ E MAGGIORE LAVORABILITÀ

Progettata per presentare caratteristiche di bassa viscosità, ISOLFUGA CM è un prodotto estremamente facile da lavorare, con un'elevata spalmabilità che riduce notevolmente l'affaticamento dell'operatore.

ASSENZA DI RITIRO

Nel progettare il fugante ISOLFUGA CM si è cercato di ridurre al minimo il ritiro affinché la malta diventi parte integrante del supporto.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Grazie all'ottima resistenza all'abrasione, ISOLFUGA CM permette di realizzare fugature durature anche su superfici sottoposte a costanti sollecitazioni.

RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA (EFFETTO GOCCIA)

Fugante di classe CG2, ISOLFUGA CM presenta un ridotto assorbimento d'acqua creando così insieme alle piastrelle una superficie uniformemente idrorepellente per una perfetta impermeabilizzazione.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Grazie alle sue caratteristiche di ottima resistenza meccanica e termica, ISOLFUGA CM è particolarmente indicato per la fugatura di piastrelle su riscaldamento a pavimento.

BASSA APPICCIOSITÀ

La sua particolare formula permette a ISOLFUGA CM di essere poco appiccicoso e di sporcare poco le piastrelle, facilitando così il lavoro di pulizia delle piastrelle da parte del posatore.

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

- Stuccatura di fughe superiori a 3 mm, a parete o a pavimento, all'interno o all'esterno.
- Stuccatura di fughe in caso di elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.
- Ottimo per la stuccatura di pavimentazioni industriali.

MATERIALI

- Piastrelle ceramiche, klinker, cotto, grès, mosaico vetroso o ceramico, pietre naturali.

DA NON UTILIZZARE

- con linoleum, legno, PVC, gomma, superfici metalliche, isolanti con pellicola
- su fondi epossidici o su fondi soggetti a continue risalite di umidità





PREPARAZIONE DEL FONDO

Verificare il tempo necessario all'indurimento dell'adesivo sulla scheda del prodotto utilizzato. La sigillatura va effettuata dopo il completo indurimento dello strato di colla. Le fughe devono essere pulite ed esenti da polvere. Devono essere vuote per almeno 2/3 (l'eccesso di adesivo deve essere stato rimosso a materiale ancora fresco). Non devono presentare oli, grasso, vernici e cere. Nel caso di piastrelle molto assorbenti, inumidirle in modo uniforme prima di procedere alla stuccatura.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

ISOLFUGA CM si prepara in un recipiente pulito miscelando acqua pulita alla polvere con una frusta elicoidale. Per una perfetta miscelazione consigliamo di impastare la miscela prima con il 70% dell'acqua necessaria. Quando è ottenuta una pasta omogenea e senza grumi, consigliamo di aggiungere il restante 30% d'acqua e di finire la miscelazione. La fluidità e la tissotropia dell'impasto dipendono dal quantitativo di acqua. Consigliamo di dosarla in funzione delle necessità, senza mai superare il 5% di acqua in più da quella prescritta nella scheda.

APPLICAZIONE DELL'IMPASTO

Stendere l'impasto sulle piastrelle mediante spatola in gomma riempiendo accuratamente le fughe per evitare di lasciare vuoti. Rimuovere l'eccesso di materiale passando la spatola gommata in diagonale sulle piastrelle a impasto fresco. Aspettare che l'impasto cominci ad indurire prima di procedere alla pulizia delle piastrelle.



PULIZIA

Verificare la consistenza dell'impasto prima di procedere alla pulizia delle piastrelle. Se il prodotto è ancora troppo fresco, il rischio è di rimuovere del materiale dalla fuga e di indebolirla. Se il prodotto è troppo asciutto, bisognerà ricorrere a una rimozione meccanica che rischierebbe di lasciare graffi sulle piastrelle.

Quando l'impasto comincia ad indurire, effettuare la pulizia con una spugna umida passandola in diagonale sulle piastrelle per evitare il dilavamento e ottenere una fuga pulita. Sciaquare la spugna tra ogni passaggio.

La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata con acqua prima dell'indurimento.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Usare occhiali protettivi e guanti. Contiene cemento. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CONSUMO

Tabella indicativa dei consumi espresso in kg/m², calcolata secondo la formula:

$$1,6 \times f \times [(l+L)/(l \times L)] \times s$$

| dimensioni piastrella (mm) | larghezza delle fughe (mm) | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | 3 | 8 | 10 | 13 |
| 75 X 150 X 6 | 1,0 | | | |
| 100 X 100 X 6 | 1,0 | | | |
| 100 X 100 X 10 | 1,6 | | | |
| 100 X 200 X 6 | 0,8 | | | |
| 100 X 200 X 10 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | |
| 150 X 150 X 6 | 0,7 | | | |
| 200 X 200 X 8 | 0,7 | | | |
| 120 X 240 X 12 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | |
| 250 X 250 X 12 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | |
| 250 X 250 X 20 | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,9 |
| 250 X 330 X 8 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | |
| 300 X 300 X 8 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
| 300 X 300 X 10 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | |
| 300 X 300 X 20 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 3,2 |
| 300 X 600 X 10 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | |
| 330 X 330 X 10 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | |
| 400 X 400 X 10 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | |
| 450 X 450 X 12 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
| 500 X 500 X 12 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
| 600 X 600 X 12 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |





CONFORME ALLA NORMA

EN 13888 CG2

DATI TIPICI INDICATIVI DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Colore: | grigio |
| Consistenza: | polvere |
| Residuo solido %: | 100 |
| Massa volumica apparente kg/l: | da 1,3 a 1,5 |
| Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE: | irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza |
| Conservazione: | 12 mesi in ambiente asciutto e ventilato |
| Confezioni: | 25 kg |
| Voce doganale: | 3824 50 90 |

VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

| | |
|--|--|
| Acqua di impasto: | aggiungere 18% di acqua su una parte di ISOL-FUGA CM |
| Durata dell'impasto: | 45 minuti |
| Consumo: | 1-3,5 kg/m ² per mm di spessore |
| Prodotti complementari: | ISOLCOLL |
| Temperatura di applicazione: | + 5°C / + 35° C |
| Tempo aperto (lavorabilità) secondo EN 1346: | 30 minuti |
| Tempo di registrazione (presa): | 60 minuti |
| Tempo di attesa per pulizia dei giunti: | 90 minuti |
| Pedonabilità: | 3 ore |
| Messa in esercizio: | 12 ore |
| PH dell'impasto: | ca. 13 |
| Massa volumica dell'impasto kg/l: | 2 |

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

| | |
|--|------------------------|
| Resistenza alla flessione (dopo 28 gg EN 12808-3 N/mm ²): | →2,5 |
| Resistenza alla compressione (dopo 28 gg EN 12808-3 N/mm ²): | →15 |
| Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12808-3 N/mm ²): | →2,5 |
| Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12808-3 N/mm ²): | →15 |
| Resistenza all'abrasione (EN 12808-2): | ←1.000 mm ³ |
| Ritiro (EN 12808-4): | ←3 mm/ml |
| Assorbimento d'acqua (g) dopo 30 min. (EN 12808-5): | ←2 g |
| Assorbimento d'acqua (g) dopo 4 ore (EN 12808-5): | ←5 g |
| Resistenza ai solventi: | ottima |
| Resistenza agli oli: | ottima |
| Resistenza agli alcali: | ottima |
| Resistenza agli acidi: | scarsa |
| Resistenza all'invecchiamento: | ottima |



4



5

1. Stesura dell'impasto con una piccola asta gommata
2. Rimozione dell'eccesso di materiale passando la spatola gommata in diagonale
3. Applicazione della fugatura sulle piastrelle
4. Rimozione dell'eccesso di materiale passando la spatola gommata in diagonale
5. Fugatura realizzata con ISOLFUGA CM



QUALITÀ



Solo prodotti che superano le più recenti norme europee. In assoluto un punto di riferimento mondiale.



Classificazione chiara e standardizzata delle caratteristiche tecniche del prodotto.



Ogni prodotto prima di entrare in produzione deve superare il nostro High Stress Test. Una serie di test a fatica che vanno oltre la normativa.



Ogni stabilimento lavora secondo la nostra tecnologia brevettata della miscelazione ad altissima turbolenza. Il miglior sistema di produzione possibile.

ECOLOGIA



Il disciplinare interno ECES ha un unico obiettivo: raggiungere la sostenibilità completa dell'azienda. Semplicemente l'impatto zero.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di trasportare soltanto la componente chimica dei prodotti senza sabbia né cemento. Risultato: riduzione del 95% dei trasporti sulle lunghe distanze.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di consumare solo 250 Watt di elettricità per quintale di prodotto.



Il disciplinare ECES ci impone di utilizzare solo gli imballaggi strettamente necessari con materiali riciclabili.

CLIENTE



Senza fronzoli. Nessun intermediario, disciplinare ECES, solo il 5% di materiale trasportato. Stabilimenti vicino l'utilizzatore. Il cliente acquista solo il prodotto.



Centro di formazione continua Personal Factory e dimostrazioni e minifiere in ogni punto di produzione/vendita.



La tecnologia brevettata Personal Factory ci permette di produrre solo quando lo chiede il cliente e di consegnarlo in tempo reale. Sempre prodotto fresco.



Produzione senza nessuno scarto e nessuno spreco. Il cliente paga soltanto ciò che compra.



CASTAGNA srl
Via Ciro Menotti, 197 - 20025 Legnano (MI)
info@castagna.mi.it - www.castagna.mi.it
T 0331549176 F 0331541790



*LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DI REVISIONE. POSSONO ESSERE SOGGETTE A REVISIONE ED INTEGRAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DELLA PERSONAL FACTORY S.P.A. IN OGNI CASO SONO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SEMPRE AGGIORNATE SUL SITO.